

FLEX (Películas de Corte e Impressão)



	100% Algodão	100% Poliéster	Misturas PoliAlgodão	Elastano	Nylon	Pele	Poliéster Sublimado	Têxteis tratados e tingidos por sublimação	Certificação OekoTex	VEGANOK	Temperatura	Pressão	Tempo (segundos)	Remoção da Película de Transporte
Blackboard™	■	■	■					✗	■	■	135°C	média	15	quente/frio
Brick™/Brick™ Glossy	■	■	■					✗	■	■	155°C	média/alta	25	frio
Brick™ 600	■	■	■					✗	■	■	155°C	média/alta	25	frio
EasyPatterns™	■	■	■					✗	■	■	155°C	média	15	quente/frio
Foil	■	■	■					✗	■	■	135°C	média	15	quente
Glitter	■	■	■					✗	■	■	160°C	média	15	quente/frio
Hi-5	■	■	■	■				✓	■	■	120-150°C	alta	5	quente/frio
Holographic	■	■	■					✗		■	155°C	média	15	frio
Metal	■	■	■					✗		■	150°C	média	10	frio
P.S. Film - EasyWeed™	■	■	■					✗	■	■	150°C	média	15	quente/frio
P.S./EasyWeed™ Adhesive	■	■	■					✗		■	150°C	média	5	quente/frio
P.S. Electric - EasyWeed™ Electric	■	■	■					✗	■	■	150°C	média	15	quente/frio
P.S. Film Extra - EasyWeed™ Extra	■			■	■			✓	■		160°C	média	15	quente/frio
P.S. Lumen - Glow In The Dark	■	■	■					✗		■	150°C	média	15	quente/frio
P.S. Metallic	■	■	■					✗		■	160°C	média	15	frio
P.S. Perfor	■	■	■					✗	■	■	150°C	média	15	quente/frio
P.S. Soft	■	■	■	■				✗	■	■	155°C	média	15	quente
P.S. Stretch - EasyWeed™ Stretch	■	■	■	■				✗	■	■	160°C	média	20	quente
P.S. Subli LT - EasyWeed™ Sub Block					■		■	✓	■	■	135°C	média	15	quente/frio
Sparkle	■	■	■					✗	■	■	155°C	média	15	quente/frio
Stripflock™ Pro	■	■	■					✗	■	■	155°C	média	15	morna
Twinkle	■	■	■					✗		■	150°C	média	15	frio
Thermoreflex™ Extra		■		■	■			✓	■		160°C	média	5+10	morna
Thermoreflex™ Silver	■	■	■					✗	■	■	155°C	média	5+10	morna
Thermoreflex™ Color	■	■	■					✗	■	■	155°C	média	5+10	morna
Thermoreflex™ 2000	■	■	■					✗	■	■	155°C	média	5+10	morna
Vernice	■	■	■					✗		■	150°C	média	15	frio
Videoflex™	■	■	■					✗	■	■	150°C	média	15	frio
Videoflex™ PU	■	■	■					✗		■	150°C	média	15	frio



Para mais informações, por favor contacte:

Rua Parque Industrial da Barca, nº 764
4795-096 Vila das Aves, Portugal

+351 252 820 210

+351 252 820 219

www.tajiservi.pt

marketing@tajiservi.pt